

BESKRIVELSESTEKST

PP multilayerrør

Generel beskrivelse

Wavin glat PP multilayerrør er en ny generation af slagfaste og slidstærke plastrør til afledning af regn- og spildevand. Det glatte PP rør er et nyudviklet rørsystem, som byder på en lang række fordele.

Wavins krav til styrke, slagfasthed og fleksibilitet overstiger langt de kvalitetskrav, som stilles andre steder i Europa og endda via Nordic Poly Mark. Wavins PP multilayerrør er ingen undtagelse.

De glatte PP rør fremstilles med Wavins velkendte fastsiddende Fix-lock® tætningsring. Den unikke Fix-lock® tætningsring på to punkter, hvilket giver en stor anlægsflade og dobbelt sikkerhed for tætte samlinger.

Stigende fokus på afløbssystemets funktion og standard har betydet et større behov for at inspicere rør – endda i små dimensioner. Med Wavin PP multilayer har vi sørget for, at du får nemt ved at kontrollere rørene, da rørets lyse inderside giver optimale muligheder for TV-inspektion.

Anbefaling

Vælg dette rørsystem, når du vil have et moderne produkt i PP med glat overflade og god vandføringsevne samt lys indvendig side for optimal TV-inspektion. Røret kombinerer et traditionelt glat rør med trelagsteknologi, hvorved rørets CO₂ belastning reduceres.

Produktinformation

Materiale	Polypropylen (PP)
Farver	Rødbrun / Lysgrå
Dimensioner	Ø110 - Ø160 mm
Ringstivhed	SN4 & SN8
Tætningsring	Fastsiddende Fix-lock® tætningsring
Godkendelser	Nordic Poly Mark, certificeret i henhold til INSTA SBC 13476
Slagstyrke	Krav iht. EN 1411: H50>2.000mm (-10°C)

Produktbeskrivelse

- Wavin PP multilayer rør er et massivt PP rør med glat lys indvendig side og glat rødbrun udvendig side
- Nordic Poly Mark godkendt
- Ringstivhed SN4 og SN8
- Slagstyrke iht. EN 1411 ved -10°C: H50>2.000mm
- Dimensionsrække Ø110 – Ø160 mm
- Jorddækning: Min. 0,8 m ved trafik
Max. 6,0 m

Slagstyrke

Rørets slagstyrke er dokumenteret ved slagtest udført iht. EN 1411, staircasemetoden ved -10°C. Slagtest udføres som "Batch Release Test" (BRT) iht. gældende INSTA-CERT certificeringsregler. Krav til Wavin Multilayerrør er H50>2.000 mm (dobbelt af INSTA-CERT). Krav om kontrol og dokumentation af slagstyrke er indført i Wavins ISO Kvalitetsledelsessystem.

Installation/vedligehold

Der henvises til Danva-vejledning nr. 54 - 2. udgave.



CONNECT TO BETTER